

Cuguttu Domenico s.r.l.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

03/2025

- Codice di identificazione unico del prodotto:**
TOUT VENANT STABILIZZATO 0 - 32
- Usò previsto del prodotto da costruzione, conformemente a:**
EN 12620:2008 Aggregati per calcestruzzo
EN 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
UNI 11531-1 Terre e miscele di aggregati non legati
- Nome e indirizzo del fabbricante:**
Cuguttu Domenico s.r.l.
Sede legale: Via Cagliari, 8 – 07010 Benetutti (SS)
Luogo di produzione: Cava SS 128 ex casa cantoniera Loc.Murtina Masedu – 07010 Bultei (SS)
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:** 2+
- Norma armonizzata:**
EN 12620:2008 Aggregati per calcestruzzo
EN 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
EN 13139:2002 yEN Aggregati per Malta
Organismo notificato: Bureau Veritas Italia SpA n.1370 – Certificato 1370-CPR-1953
- Prestazione dichiarata:**


Caratteristiche essenziali		Prestazione		Specifica	
Denominazione commerciale	TOUT VENANT STABILIZZATO 0 - 32			EN 12620 EN 13242 UNI 11531-1	
Lavorazione aggregato	Frantumato e vagliati				
Descrizione petrografica	Roccia magmatica, intrusiva, acida. Granitoidi di colore grigio con alterazioni di colore giallo-bruno, tessitura fanerocristallina a grana medio-fine. I principali minerali che si distinguono sono: quarzo, feldspato e minerali femici (in prevalenza Biotite) di colore scuro				
Granulometria tipica	Dimensione aggregato	0/32			
	Curva dichiarata	31,5 20 16 14 12,5 10 8 6,3 4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063	Conforme al prospetto 7 delle norme (Stacci della serie base + 2)		
	Norma di riferimento		EN 12620		EN 13242
	Categoria granulometrica		GA75		GA75
	Tolleranze granulometriche		GTA25		GTA25
	Coefficiente di forma		12%		12%
	Coefficiente di appiattimento		9%		9%
	Contenuto fini				
	Massa volumica (ssa)	MV dei granuli sup. satura asciutta	2,631 Mg/mc		2,631 Mg/mc
	Assorbimento	Assorbimento acqua	%WA24 = 2,2%		%WA24 = 2,2%
	Pulizia	Quantità delle polveri	f15		f15
Qualità dei fini		f9	f9		
Resistenza	Alla frantumazione Los Angeles	32%	32%		
	All'usura Micro Deval	36	36		
	All'usura da pneumatici chiodati	NR	NR		
	All'abrasione superficiale	NR	NR		
	Alla levigabilità	NR	NR		
	Gelo e disgelo	NR	NR		
Composizione/Contenuto	Cloruri	< 0,0,1%	-		
	Solfati solubili in acido	AS0,2 (0,06%)	-		
	Zolfo totale	0,09	S1		
	Conchiglie	NPD	NPD		
	Carbonato	< 0,0,1%	-		
Componenti che alterano la velocità di presa del calcestruzzo	Impurezze organiche leggere	0,01%	-		
	Stabilità di volume: ritiri essiccazione	NPD	-		
	Stabilità di volume: scorie di altoforno	NR	-		
	Sostanze pericolose	Nessuna	-		
Reattività Alkali Silice	Prova petrografica	-	-		
	Prova su barra di malta	-	-		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2001, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data: Benetutti 03/03/2025

Timbro e firma


CUGUTTU DOMENICO s.r.l.
Il Legale Rappresentante
Cuguttu Pinuccio